

## СЪСТАВ

Продуктът е съставен от специални термопластични смоли, съвместими с материали от циментово естество. Добавен към пясък, към цимент или към PAVACEM, подобрявайки следните характеристики: работоспособност (без добавяне на вар), еластичност на получения хоросан, адхезия върху стари основи, премахване на образуването на крета и пукнатини по време на летния сезон; химическата устойчивост на продукта улеснява преобядисването на всякакви продукти от циментово или смолисто естество.

## РАБОТЕН ДИАПАЗОН

Върху всякаква циментова структура: струи, мазилки, греди, стени, реставрации на стени, стари подове и върху вътрешни резервоари, тествани за херметичност.

## КАЧЕСТВО

Продуктът е подложен на внимателни и постоянни проверки в нашите лаборатории. Използваните суровини са строго подбрани и контролирани.

## СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ

	Получени резултати	МЕТОД ЗА АНАЛИЗ
Съотношение на катализи (*)	Латексът трябва да се добави към циментовите разтвори в процентност от 6 - 15%. - Върху бетонобъркачка от $m^3$ 05 хоросан добавете 10 - 15 литра - Върху количка хоросан добавете 2 - 3 литра - Върху кофа хоросан добавете 1 литър. Важно: добавянето на високи проценти ( над 7% ) може да доведе до съкращаване на времето за втвърдяване на циментовата смес, особено през лятото.	13 IST 21
Специфично тегло (**)	1,15 - 1,25 gr/cm <sup>3</sup> на 20 ± 2°C.	ASTM D 1475 EN ISO 2811-1
Сух остатък (**)	52 (± 2) % Test Pava.	ASTM D 2369 EN ISO 3251
Разреждане (*)	20 - 50% с чиста вода (не заледена) в пясъчната смес повече цимент или PAVACEM.	13 IST 21
Продължителност на сместа (*)	вижте времето за втвърдяване на използваното циментово съединение.	13 IST 21
Изушаване и втвърдяване (*)	след 2 дни на 20 ± 2°C и с 50 ± 10% U.R., втвърдяване след 3 - 4 дни, според нанесената дебелина и околните условия.	13 IST 22 EN 9514
Повторно нанасяне (**)	след 3 - 5 дни с Fondo Ancorante или Waterplast, след 6 - 8 дни с Albicoat F/SQ, според условията на околната среда. Внимателно проверявайте остатъчната влажност на основата, използвайки влагомер, преди да нанесете смолистите покрития. При несъвместимост, консултирайте се с техническия офис.	ASTM D 1640
Консумация и добив (*)	според вида на соновата и съответните дебелини, които трябва да бъдат постигнати.	13 IST 03
Филмов външен вид (*)	бял, млечен.	/
Брой слоеве	по отношение на необходимите дебелини.	/
Инструменти за измиване	внимателно измиване с вода.	/
Съхранение в магазин	6 месеца в добре затворена оригинална опаковка, по възможност при температури не по-ниски от +10°C. Не излагайте опаковките директно на слънце.	/

(\*) Test eseguiti secondo le modalità riportate nel piano interno di controllo, provini non a film. RIF. UNI EN 13892-2 (altospessore). (\*\*) Valori Tipici



## Повърхностни подготовки

Почистете перфектно повърхността, която трябва да е здрава, чиста, без прекъсвания, масла, прах, гипс, подправена и достатъчно твърда.

Върху стар цимент:

- Нанасяне при наличие на влажност - консултирайте се с техническия офис.
- За да блокирате евентуални пропускания на вода използвайте първо Pavastop Rapido.
- При суха основа, намокрете повърхността преди нанасяне.

## Приложения

Нанася се върху мокра повърхност, в зависимост вида на сместта - с четка, метла или сито. Като адхезионна каша след разреждане с вода и добавяне на цимент Portland. Отливки, мазилки или други циментови конгломерати се придържат перфектно към този препарат, при условие че нанасянето е направено с още свежа фугираща смес. Важно: Като смес за анкери върху стари основи се препоръчва добавяне на 1 литър Duralcementна 2 Kg пясък и 2 Kg цимент, вода - колкото е необходимо.

## Опаковки и бои

в кутии от Kg 5,000 - 10,000 - 25,000. ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

## Предупреждения

Ако при отваряне, продуктите показват някакви признаци на нестабилност/ разграждане, сред които са сгъстяване, кристализация, желатизиране, утаяване .. и т.н. , поради неправилно съхранение на материала (температура/влажност), както по време на транспортиране до магазина, така и в крайния склад или поради изтичане срокът на годност, НЕ се препоръчва използването им.

Продуктът е за професионална употреба.

Силно се препоръчва, преди употреба на продуктите Pava Resine да участвате в приложен курс. Който и да използва тези продукти без да бъде подготвен, се излага на риск.

Дръжте далеч от деца. По време на употреба проветряйте добре работното място. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. По време на употреба носете винаги защитни ръкавици и очила. Измийте се незабавно в случай с контакт с очите или кожата си консултирайте с лекар. В случай на поглъщане веднага потърсете медицинска помощ.

## Правила за спазване

Гореспоменатите продукти имат ниско въздействие върху околната среда и спомагат за намаляване на замърсяването с разтворители, подобрявайки качеството, безопасността и хигиената на потребителя. Препоръчително е стриктно спазване на хигиенните правила във връзка с боравенето със смоли (Circ. Min. Lav. 46/1979 e 61/1989). За повече информация вижте информационния лист за сигурност.

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns.disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo [www.pavaresine.com](http://www.pavaresine.com)

