

## СЪСТАВ

Двуконентен, епоксиден състав със среден Pot-Life (живот) и лека остатъчна влага.  
 VOC lim. 350 g/l - VOC reale < 100 g/l.

## РАБОТЕН ДИАПАЗОН

Изглаждаща смес за грапави повърхности, ако е натоварена с кварцови инертни материали в съотношение приблизително 1: 0-6, изглаждащата смес за засадени подове да бъде наситена с инертни материали с подходяща гранулометрия.

По - подходящ за изглаждаща смес за затваряне на смола, в сравнение с версията 2S.

## КАЧЕСТВО

Продуктът е подложен на внимателни и постоянни проверки в нашите лаборатории. Използваните суровини са строго подбрани и контролирани.

## СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ

### Получени резултати, смесвайки BASE + REAGENTE

### МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

Съотношение на катализи (*)	<p>НЕУТРАЛНА версия: съединете 100 части BASE Pavafondo 3S с 30 части Reagente 3S.</p> <p>ЦВЕТНА версия (стандартни бои): съединете 100 части BASE Pavafondo 3S с 27 части Reagente 3S.</p> <p>ЦВЕТНА версия (p15): съединете 100 части BASE Pavafondo 3S с 26 части Reagente 3S.</p> <p>Всички съставки Pava Resine трябва да бъдат смесени внимателно, преди да се пристъпи към различни фази на прилагане. Не се допуска ръчно смесване. Неправилното смесване довежда до непълно втвърдяване на покритието.</p> <p>При съединяване на различни компоненти, разбъркайте внимателно на ниска скорост, за да се получи хомогенна хроматична смес. Препоръчва се внимателно да смесите цялото съдържание на отделните компоненти, с помощта на шпатула/нож, обирайки продуктът от стените и дъното на съда, така че да поддържате съотношенията на катализа непроменени.</p> <p>Смесете повторно с миксер компонентът А (Base) и последователно добавете вторият елемент В (reagente), смесвайте в продължение на 3 минути, докато съединението стане хомогенно по отношение на плътността и цветността.</p> <p>За цветната версия се препоръчва използването на пълната опаковка. В случай че е необходимо да се разделят опаковките, внимавайте всички цветни компоненти да се смесят добре, за да се разпръснат равномерно пигментите. С помощта на прецизен кантар, разделете компонентите, обръщайки голямо внимание, за да запазите съотношенията на катализа на отделните елементи непроменени, за да не се стигне до лошо представяне.</p>	13 IST 21
Специфично тегло (**)	1,25 - 1,35 gr/cm <sup>3</sup> на 20 ± 2°C, според цвета.	ASTM D 1475 EN ISO 2811-1
Сух осатък (**)	97 (± 2) % Test Pava.	ASTM D 2369 EN ISO 3251
Вискозитет на 25±2°C (**)	4000 - 6000 mPa s.	ASTM D 2196 EN ISO 3219
Разреждане (*)	Готов за употреба.	13 IST 21
Продължителност на сместа (*)	живот 70 - 90 минути на + 20 ± 2°C и при 50 ± 10% U.R.. (смесен продукт).	13 IST 22 EN 9514
Изушаване и втвърдяване (*)	на допир след максимум 14 часа на 20 ± 2°C и при 50 ± 10% di U.R., втвърдяване след 4 - 6 дни, според температурата. Склонност към потъмняване при ниски температури (< 10°C) и висока U.R. (> 70%).	ASTM D 1640 EN ISO 866
Повторно нанасяне на покритието (**)	след 20 - 24 часа, в зависимост от стайната температура; до и не повече от 48 часа. При несъвместимост, консултирайте се с техническия офис.	ASTM D 1640
Консумация и добив (*)	Според дебелината, която желаем да постигнем.	13 IST 03
Филмов външен вид (*)	Полугланциран (ниска устойчивост към U.V.).	/



**СПЕЦИФИЧНИ  
ТЕХНИКИ**

**Получени резултати, смесвайки BASE + REAGENTE**

**МЕТОД ЗА  
АНАЛИЗ**

Брой слоеве  
Инструменти за измиване  
Съхранение в  
магазин

един или повече слоеве, според желаната дебелина.  
с нитро разредител.  
12 месеца в добре затворена оригинална опаковка във вентилирана и суха околна среда, по възможност със стайна температура не по - ниска от +10°C.  
Не излагайте опаковките директно на слънце.

/  
/  
/

*(\*) Test eseguiti secondo le modalità riportate nel piano interno di controllo, provini non a film. RIF. UNI EN 13892-2 (altospessore). (\*\*) Valori Tipici*

**ТЕХНИЧЕСКИ  
ДАННИ**

След 7 дни на 25 ± 2°C

Системата не е саморазливаща се според UNI10966, но зависи от основата, създадени са измерители не като филм, а според UNI EN 13892-2

Адхезия Cls (MPa) ASTM D 4541 EN 1542	> 3,0
Устойчивост при Компресия (MPa) UNI 13892/2	60 ± 10
Устойчивост при Флексотракция (MPa) UNI 13892/2	30 ± 4
Продължително счупване (%)	< 1,5

Повърхностни  
подготовки

Пясъкоструене, механична или ръчна абразия.

Евентуалните несъвършенства или нередности, които могат да компрометират крайния естетически ефект, трябва да бъдат коригирани чрез шлайфане и/или трябва да се регулира основата преди полагането на следващи продукти.

При наличие на процеси на напукване и/или пукнатини в основата, внимателно проверете естеството на тези явления: ако се дължи на оттегляне или на структурни функционални явления, които тежат върху самата опора. Както при статични, така и при динамични пукнатини, се консултирайте с техническия отдел, за да се намесят по подходящия начин. Никаква отговорност не може да носи продуктът, в случай че тези процеси на напукване засягат същото, като в UNI EN 10966, такива системи не са саморазливащи се.

Евентуални следи от масла, смазки, бои, глазури и т.н., трябва да бъдат предварително отстранени. Преди да продължим към полагане на продуктите Pava Resine е задължителна предварителна обработка на всички критични точки (евентуални напуквания по основата, ъглите, ръбовете, вертикалните клапи, добавяне на разширение или на структури, писти, канализации, решетки, свързване на стрехи, водосточни тръби, стъпала и прагове, капандури, системни тръби и преминаващи тела).

Приложения

Основно с американска мистрия при температури не по-ниски от 15°C. Съставът е пропусклив на водни пари и водоустойчив; при наличието на висока влажност в субстрата, не пропускайте възможността да използвате трикомпонентните състави (Trico Var около 1 kg/m<sup>2</sup>), консултирайте се с техническия офис.

Опаковки и Бои

Наличен в НЕУТРАЛНА версия в следните опаковки:  
Base kg. 14,070 + Reag. kg. 4,215 = totale kg. 18,285 B+R  
Наличен в ЦВЕТНА версия (стандартни бои) в следните опаковки:  
Base kg. 15,785 + Reag. kg. 4,215 = totale kg. 20,000 B+R.  
*Наличен в ЦВЕТНА версия (p15) в следните опаковки:*  
Base kg. 16,180 + Reag. kg. 4,215 = totale kg. 20,395 B+R.  
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

Предупреждения

Ако при отваряне, продуктите показват някакви признаци на нестабилност/ разграждане, сред които са съгъстване, кристализация, желеране, утаяване .. и т.н. , поради неправилно съхранение на материала (температура/влажност), както по време на транспортиране до магазина, така и в крайния склад или поради изтичане срокът на годност, НЕ се препоръчва използването им.



## Предупреждения

Продуктът е за професионална употреба.

Силно се препоръчва, преди употреба на продуктите Pava Resine да участвате в подготвителен курс. Който и да използва тези продукти без да бъде подготвен се излага на риск.

Дръжте далеч от деца. По време на работа проветряйте добре работното място. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. По време на употреба носете винаги защитни ръкавици и очила. Измийте се незабавно в случай на контакт с очите или кожата и се консултирайте с лекар. В случай на поглъщане веднага се свържете с медицинска помощ.

## Правила за спазване

Гореспоменатите продукти имат слабо въздействие върху околната среда и въздействат за намаляване на замърсяването с разтворители, подобрявайки качеството, безопасността и хигиената на потребителя. Препоръчително е стриктно спазване на хигиенните правила във връзка с боравенето със смоли (Circ. Min. Lav. 46/1979 e 61/1989). За повече информация вижте информационния лист за сигурност.

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns.disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo [www.pavaresine.com](http://www.pavaresine.com)

