

СЪСТАВ

Продукт, съставен от специални акрилни съполимери, разтворени в органични разтворители, силно проникващи, водоотблъскващи, против пожълтяване, против сол и против карбонати.

VOC lim 750 g/l - VOC reale 650 g/l.

РАБОТЕН ДИАПАЗОН

Върху всяка бетонна конструкция: отливки, мазилки, греди, стени (реставрация), стари подове.

КАЧЕСТВО

Продуктът е подложен на внимателни и постоянни проверки в нашите лаборатории. Използваните суровини са строго подбрани и контролирани.

СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ

Получени РЕЗУЛТАТИ

МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

Съотношение на катализи (*)	Еднокомпонентен.	13 IST 21
Специфично тегло (**)	0,90 - 0,95 gr/cm ³ на 20 ± 2°C.	ASTM D 1475 EN ISO 2811-1
Сух остатък (**)	28 ± 2 % съгласно вътрешните условия на test lab.	ASTM D 2369 EN ISO 3251
Разреждане (*)	Продуктът е готов за употреба, евентуално може да се разрежи с ксилен, тулол или разреждател PSP.	13 IST 21
Изсушаване и втвърдяване (*)	Изсушете повърхността за 1 час на 20 ± 2°C при 50 ± 10% U.R., втвърдяване след 2 - 4 дни, според нанесената дебелина и условията на околната среда.	ASTM D 1640 EN ISO 866
Повторно нанасяне (**)	След 2-24 в зависимост от условията на околната среда. Преди нанасяне проверете внимателно остатъчната влажност на основата с хигрометъра. При несъвместимост, консултирайте се с техническия офис.	ASTM D 1640
Консумация и добив (*)	Според вида на обработваната основа и съответните дебелини, които трябва да се постигнат.	13 IST 03
Филмов външен вид (*)	Прозрачен (при поискване е налична цветна версия).	/
Брой слоеве	Два.	/
Инструменти за измиване	Внимателно измиване със синтетичен разреждател.	/
Съхранение в магазин	6 месеца в оригинална опаковка, по възможност със стайна температура. Не излагайте опаковките директно на слънце.	/

(*) Test eseguiti secondo le modalità riportate nel piano interno di controllo, provini non a film. RIF. UNI EN 13892-2 (altospessore). (**) Valori Tipici

Повърхностни подготовки

Почистете перфектно повърхността, която трябва да е здрава, чиста, без прах и мазнини, без ефлоресценция, без прекъсвания, втвърдена, суха и достатъчно грапава. Преди нанасяне проверете внимателно остатъчната влажност на основата с хигрометъра.

Всякакви несъвършенства или нередности, които могат да компрометират крайния естетически ефект, трябва да бъдат коригирани чрез шлайфане и/или трябва да се регулира основата преди полагане на следващи продукти.

При наличие на процеси на напукване и/или пукнатини в основата, внимателно проверете естеството на тези явления: ако се дължи на оттегляне или на структурни функционални явления, които тежат върху самата опора. Както при статични, така и при динамични пукнатини, се консултирайте с техническия отдел, за да се намесят по подходящия начин. Никаква отговорност не може да носи продуктът, в случай че тези процеси на напукване засягат същото, като в UNI EN 10966, такива системи не са саморазливащи се.

Евентуални следи от масла, смазки, бои, глазури и т.н., трябва да бъдат предварително отстранени.



Повърхностни
подготовки

Преди да продължим към полагане на продуктите Pava Resine е задължителна предварителна обработка на всички критични точки (евентуални напуквания по основата, ъглите, ръбовете, вертикалните клапи, добавяне на разширение или на структури, писти, канализации, решетки, свързване на стрехи, водосточни тръби, стъпала, капандури, системни тръби и преминаващи тела).

Приложения

Четка, ваяк или машина за боядисване.

Опаковки и бои

Наличен в кутии от lt. 5,000 - 10,000 - 25,000. ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

Предупреждения

Ако при отваряне, продуктите показват някакви признаци на нестабилност/ разграждане, сред които са сгъстяване, кристализация, желатинизиране, утаяване .. и т.н. , поради неправилно съхранение на материала (температура/влажност), както по време на транспортиране до магазина, така и в крайния склад или поради изтичане срокът на годност, НЕ се препоръчва използването му.

Продуктът е за професионална употреба.

Силно се препоръчва, преди употреба на продуктите Pava Resine да участвате в подготвителен курс. Който и да използва тези продукти без да бъде подготвен се излага на риск.

Дръжте далеч от деца. По време на употреба проветряйте добре работното място. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. По време на употреба носете винаги защитни ръкавици и очила. Измийте се незабавно в случай на контакт с очите или кожата и се консултирайте с лекар. В случай на поглъщане веднага се свържете с медицинска помощ.

Правила за спазване

Препоръчително е стриктно да спазвате хигиенните правила, за повече информация вижте нашия информационен лист за безопасност.

Фиксиращи грундове.

Гранична стойност за ЕС за този продукт (cat. H): 750g/l (2007) 750 g/l (2010).

"Pavakril Solv." съдържа максимум 650 g/l COV.

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns.disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo www.pavaresine.com

