

**СЪСТАВ**

Двуконпонентен, прозрачен, полиуретанов състав, изработен със специални смоли; подходящо формулиран, за да позволи интензивно омрежване, бързо втвърдяване и дълъг експлоатационен живот. Продуктът гарантира блясък и устойчивост на светлина (U.V.) с минимални индекси на пожълтяване и характеристики с ниско съпротивление. Освен това предлага добра устойчивост на атмосферни агенти и разреждени химикали. ЛЯТНИ и/или ЗИМНИ версии според условията на околната среда; версия с повишена адхезивна способност Reagente XA.

VOC lim 500 g/l - VOC reale 420 g/l.

**РАБОТЕН ДИАПАЗОН**

Изработен за покриване на външни повърхности (като Topcoat) в бетон, след нанасяне на междинни слоеве. Приложим е като краен слой върху епоксидни и / или епокси-полиуретанови цикли, за да се поддържа яркост и устойчивост на светлина и да се инхибира разпадането на подлежащите покрития. Върху абсорбиращи основи произвежда "мокър" ефект.

Работна температура от -10°C. до +40° C

- Нормативно съгласие LEED за материали с ниски емисии (low emitting materials), EQ Credit 4.1—4.2 —4.3, намаляване емисиите на замърсители(VOC) в сградите.

**СЕРТИФИКАЦИИ**

**КАЧЕСТВО**

Продуктът е подложен на внимателни и постоянни проверки в нашите лаборатории. Използваните суровини са строго подбрани и контролирани.

**СПЕЦИФИЧНИ  
 ТЕХНИКИ**

**Получени резултати, смесвайки BASE + REAGENTE**

**МЕТОД ЗА  
 АНАЛИЗ**

Съотношение на катализи (*)	<p>C Reagente X: съединете 100 части Base с 54 части Reag. X</p> <p>C Reagente XA: съединете 100 части Base с 55 части Reag. XA</p> <p>Всички съставки Pava Resine трябва да бъдат смесени внимателно, преди да се пристъпи към различни фази на прилагане. Не се допуска ръчно смесване. Неправилното смесване довежда до непълно втвърдяване на покритието.</p> <p>При съединяване на различни компоненти, разбъркайте внимателно на ниска скорост, за да се получи хомогенна хроматична смес . Препоръчва се внимателно да смесите цяото съдържание на отделните компоненти, с помощта на шпатула/нож, обирайки продуктът от стените и дъното на съда, така че да поддържате съотношенията на катализа непроменени.</p> <p>Смесете повторно с миксер компонентът A (Base) и последователно добавете вторият елемент B (reagente), смесвайте в продължение на 3 минути, докато съединението стане хомогенно по отношение на плътността и цветността.</p> <p>Обърнете специално внимание на частичното използване на пакета „Parte B-reagente“ и на следващото му затваряне и отваряне при повторна употреба. За да се запази съдържанието, е необходимо след затваряне на опаковката да се приложи определен натиск , за да се изпусне по- голямо количество въздух; след това се препоръчва кутията да се обърне за 3/5 минути: това предизвиква образуването на продуктово фолио близо до ръба на капака, което чрез влажност, ще запечата съдържанието отново, давайки по-дълъг живот на вътрешния продукт.</p>	13 IST 21
Специфично тегло (**)	1,00 - 1,20 gr/cm <sup>3</sup> на 20 ± 2 °C.	ASTM D 1475 EN ISO 2811-1
Сух остатък (**)	60 ± 2 % съгласно вътрешните процедури test lab.	ASTM D 2369 EN ISO 3251
Точка на възпламеняемост (**)	> 21°C	ASTM D 93
Вискозитет на 25±2°C (**)	100 - 500 mPa s.	ASTM D 2196 EN ISO 3219
Разреждане (*)	Продуктът е готов за употреба; може да се разтвори с нашия РАЗРЕДИТЕЛ PSP-PAVA до 5 -10%.	13 IST 21
Продължителност на сместа (*)	Живот максимум: 2 часа на 20 ± 2°C и при приблизително 65 ± 10% HR.	13 IST 22 EN 9514



СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ	Получени резултати, смесвайки BASE + REAGENTE	МЕТОД ЗА АНАЛИЗ
Изсушаване и втвърдяване (*)	На допир 80' - 100' (МИН.) на 20 ± 2°C и при около 50 ± 10% HR "ЗИМНА ВЕРСИЯ". На допир 6 - 7 (ЧАСА) на 20 ± 2°C и при около 50 ± 10% HR "ЛЯТНА ВЕРСИЯ". Втвърдяване на филм 4-5 дни, според околната температура., склонност към потъмняване и замъгляване при ниски температури (< 10°C) и висока U.R. (> 65%).	ASTM D 1640 EN ISO 866
Повторно нанасяне (**)	След 12 часа, според температурата, не повече от 20 часа, ЗИМНА ВЕРСИЯ. При несъвместимост, консултирайте се с техническия ни офис. След 20 часа, според температурата, не повече от 30 часа, ЛЯТНА ВЕРСИЯ. Скрупулен контрол също и на влажността на околната среда така и на "точката на оросяване", което може да намали адхезията и преобоядисването на продукта.	ASTM D 1640
Консумация и добив (*)	(теоритично за слой) 0,080 - 0,130 kg/m <sup>2</sup> , препоръчителна дебелина 50 - 65 µm.	13 IST 03
Филмов външен вид (*)	Полупрозрачен сатен.	/
Брой слоеве	Един или повече слоеве, според изискваната дебелина и механичната устойчивост, внимавайте и при "точката на оросяване".	/
Инструменти за измиване	С полиуретанов или нитро разреждител.	/
Съхранение в магазин	6 месеца в добре затворени оригинали опаковки, в проветрявана и суха околна среда. Не излагайте опаковките директно на слънце.	/

(\*) Test eseguiti secondo le modalità riportate nel piano interno di controllo, provini non a film. RIF. UNI EN 13892-2 (altospessore). (\*\*) Valori Tipici

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

След 7 дни на 25 ± 2°C

Системата не е саморазливаща се според UNI10966, но зависи от основата, създадени са измерители не като филм, а според UNI EN 13892-2

Адхезия Cls (MPa) ASTM D 4541 EN 1542	> 1,5
Абразия 1Kg. 1000g ASTM D4060 EN ISO 5470/1	< 19mg "T"
Повърхностна твърдост UNI EN ISO 886	> 98 A
Продължително счупване (%)	3 ± 1 %

## Повърхностни подготовки

Почистете идеално повърхността, която трябва да бъде здрава, втвърдена, суха и достатъчно грапава, за да позволи ефективно и дълготрайно залепване на покритието към нея (особено внимание трябва да се обърне на шлайфането на подлежащите бои). Остатъчната и/или противоналягаща влажност може да предизвика образуването на мехурчета или локализирано повдигане.

Евентуалните несъвършенства или нередности, които могат да компрометират крайния естетически ефект, трябва да бъдат коригирани чрез шлайфане и/или трябва да се регулира основата преди полагането на следващи продукти.

При наличие на процеси на напукване и/или пукнатини в основата, внимателно проверете естеството на тези явления: ако се дължи на оттегляне или на структурни функционални явления, които тежат върху самата опора. Както при статични, така и при динамични пукнатини, се консултирайте с техническия отдел, за да се намесят по подходящия начин. Никаква отговорност не може да носи продуктът, в случай че тези процеси на напукване засягат същото, като в UNI EN 10966, такива системи не са саморазливащи се.

Евентуални следи от масла, смазки, бои, глазури и т.н., трябва да бъдат предварително отстранени. Преди да продължим към полагане на продуктите Pava Resine е задължителна предварителна обработка на всички критични точки (евентуални напуквания по основата, ъглите, ръбовете, вертикалните клапи, добавяне на разширение или на структури, писти, канализации, решетки, свързване на стрехи, водосточни тръби, стъпала и прагове, капандури, системни тръби и преминаващи тела).

## Приложения

четка, валик и машина за боядисване, при температури, не по - ниски от + 10°C., бъдете внимателни с приложенията в среди с U.R. над 65% (поява на мехурчета и лепкавост).



### Опаковки и бои

Наличен в следните опаковки с разтворител X:

Base kg. 0,470 + Reag. kg. 0,250 = totale kg. 0,720 B+R

Base kg. 2,350 + Reag. kg. 1,250 = totale kg. 3,600 B+R

Base kg. 4,700 + Reag. kg. 2,500 = totale kg. 7,200 B+R

Наличен в следните опаковки с разтворител XA:

Base kg. 0,470 + Reag. kg. 0,260 = totale kg. 0,730 B+R

Base kg. 2,350 + Reag. kg. 1,300 = totale kg. 3,650 B+R

Base kg. 4,700 + Reag. kg. 2,600 = totale kg. 7,300 B+R

### Предупреждения

Ако при отваряне, продуктите показват някакви признаци на нестабилност/ разграждане, сред които материала (температура/влажност), както по време на транспортиране до магазина, така и в крайния склад или поради изтичане срокът на годност, НЕ се препоръчва използването им.

Продуктът е за професионална употреба.

Силно се препоръчва, преди употреба на продуктите Pava Resine да участвате в подготвителен курс. Който и да използва тези продукти без да бъде подготвен се излага на риск.

В басейни и водни паркове, трайността на последния слой зависи от условията и нормалните практики на управление и защита на водата и конструкциите. Тази практика също трябва да се поддържа, дори в периодът, през който басейна не бива използван; осигурява периодична поддръжка на крайния слой.

Дръжте далеч от деца. По време на работа проветряйте добре работното място. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. По време на употреба носете винаги защитни ръкавици и очила. Измийте се незабавно в случай на контакт с очите или кожата и се консултирайте с лекар. В случай на поглъщане веднага се свържете с медицинска помощ.

### Правила за спазване

За повече инфо., консултирайте се с нашето упътване. Препоръчително е също да проветрите помещенията преди да останете там, каквито и да е остатъци или миризми не трябва да са причина за проблем.

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns. disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns. controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo [www.pavaresine.com](http://www.pavaresine.com)

